

**Описание продукта**

Двухкомпонентный полиуретановый лак на алкидной основе.

Βασιστούν σε εμάς

Практически для всех видов деревянной мебели, эксплуатируемой в помещениях. Лаковые покрытия с открытыми и закрытыми порами. Оптимизирован для вертикального нанесения. Продукт рекомендуется к применению в качестве финишного покрытия, наносимого на грунтовку серии Solido.

Характеристики продукта

| | |
|--|----------------|
| S-T240V_ (10, 20, 30, 55) | 5 л, 20 л |
| S-T240V_ (40, 80) | 20 л |
| Рабочая вязкость по DIN 4 мм (сек.) | 120 ± 10 |
| Удельный вес в кг/л при 20 ° С | 1,01 ± 1% |
| Твердые вещества в % базового лака | 49,1 ± 1 |
| Твердые вещества в %, включая стандартный отвердитель | 41,1 ± 1 |
| После последующего испарения объем твердого тела уменьшается. | |
| Хранение: в оригинальной таре, закрытой | минимум 2 года |
| Дальнейшая информация см. Сертификат безопасности согласно 91/155/EС | |

Степень блеска

| номер продукта | Степень блеска | DIN 67530 при 60° |
|----------------|----------------------|-------------------|
| S-T240V-80 | блестящий | 80 ± 2 |
| S-T240V-55 | блестящий | 55 ± 2 |
| S-T240V-40 | шелковисто-глянцевый | 40 ± 2 |
| S-T240V-30 | шелковисто-матовый | 30 ± 2 |
| S-T240V-20 | шелковисто-матовый | 20 ± 2 |
| S-T240V-10 | матовая | 10 ± 2 |

Предварительная обработка Поверхности

| | | |
|---|--|---|
|  | для нанесения на поверхности с открытыми порами | Грунтовать с помощью подходящей грунтовки серии Solido. |
| | Покрытия с закрытыми порами | Несколько раз нанести грунтовку серии Solido, чтобы закрыть поры. |
| | Древесина экзотических пород/древесина с высоким содержанием компонентов. Древесина или МДФ для влажных помещений. | Грунтование Solido S-IS130 |

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятках указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляет никаких гарантий. Эти рекомендации основаны на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательно путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработкой с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас.

Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если наши явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, но на что тоющим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2017-09-09

| Время высыхания | |
|-------------------------------|-------------|
| сухой от пыли | от 20 минут |
| устойчивый к прикосновению | от 1 часа |
| Пригодный к шлифовке | от 2 часов |
| пригодный для транспортировки | от 4 часов |

| Форсированная сушка | |
|--|----------|
| Время высыхания при температуре помещения | 10 минут |
| Сушка горячим воздухом при температуре 40° С | 30 минут |
| Сушка горячим воздухом при температуре 60° С | 30 минут |
| Охлаждение при комнатной температуре | 10 минут |

| Доработка | |
|--|--|
| Дополнительная обработка поверхности тем же продуктом после шлифовки шлифовальной шкуркой, размер зерна P280-320, всегда возможна. Рекомендуется нанесение не более двух слоев продукта. | |

| Особые указания | |
|---|--|
| Не применять и не сушить лаки на полиуретановой основе при температуре ниже 15 °C. | |
| Нанесение ПУ лаков в течение рабочего дня без промежуточного шлифования возможно. По истечению этого времени нанесение последующих слоев без предварительного шлифования не даст необходимой адгезии между слоями. | |
| ПУ отвердители чувствительны к влаге. Хранить только в плотно закрытых емкостях. | |
| При работе с ПУ отвердителями необходимо придерживаться мер безопасности, указанных на этикетке. | |
| Хранить ПУ отвердители в закрытых заводских емкостях в прохладном и сухом месте не более 1 года. | |
| Продукт не является светостойким. В связи с этим пленка, образующаяся на поверхности лакокрасочного покрытия, с течением времени проявляет тенденцию к пожелтению. Степень пожелтения зависит от толщины слоя, а также от интенсивности УФ-облучения вследствие воздействия солнечного света. При необходимости создания абсолютно светостойкого лакокрасочного покрытия используйте наши продукты серии Quantum. | |
| Все указанные данные базируются на применении стандартного отвердителя. При применении одного из альтернативных отвердителей, некоторые данные, как, например, скорость отвердения, характеристики нанесения, блеск и качество поверхности могут изменяться. | |

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятках указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательно путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас.

Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если наши явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2017-09-09