

## TERRACE & WOOD OIL

### Атмосферостійка олія для деревини

- Ефективно вбирається в деревину, не утворює плівку.
- Надає поверхні водовідштовхувальні властивості.
- Захищає від сонячного випромінювання.
- Попереджує розповсюдження водоростей і плісняви на поверхні.



#### ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

Атмосферостійкий деревозахисний засіб, що добре вбирається, для декоративного оздоблення та захисту нових і попередньо промащених дерев'яних поверхонь. Pinotex Terrace & Wood Oil надає поверхням водо- та брудовідштовхувальні властивості, покращує їхню зносостійкість, підкреслює та зберігає природну текстуру деревини. Продукт містить активні речовини для попередження розповсюдження плісняви та водоростей.

#### СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

Продукт призначений для обробки нових та попередньо оброблених деревозахисною ґрунтувальною фарбою або олією дерев'яних (сосна, ялина, кедр, модрина), підданих глибокому просоченню та виконаних із твердших сортів деревини терас, сходів, садових меблів, огорож та інших зовнішніх поверхонь. Можна використовувати й для обробки фасадів і поверхонь колод.

#### БАЗОВА ПОВЕРХНЯ

Властивості продукту найкраще проявляються у випадку промащування саме струганих поверхонь, проте його можна застосовувати й для обробки пиляних або тонко пиляних поверхонь. Не можна застосовувати для обробки деревини, що має грибкові захворювання або шкідників.

#### ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Дерев'яна поверхня, що оброблюється, має бути чистою, якісною, і не містити грибкових уражень (гнилизна, пліснява, синява). На всіх етапах обробки деревина має бути сухою, вміст вологи нижче 18 %.
- Під час обробки деревини смолистих порід (модрина, кедр тощо) поверхню попередньо вимити продуктом Pinotex Terrace & Wood Cleaner для досягнення кращого вбирання олії.
- Залежно від виду забруднення (пил, сажа, пліснява, органіка) вибрати відповідний метод очищення поверхні (дивіться розділ «Попередня обробка поверхонь, що потребують спеціальної підготовки»). Уникати використання методів очищення, які можуть пошкодити деревину (наприклад, піскоструминний апарат, миття під тиском).
- Для досягнення кращого вбирання усунути з поверхні старий облуплений шар деревозахисного засобу, а також злегка пошкоджений або посірілий шар деревини, використовуючи щітку з жорсткою щетиною та миючий засіб Pinotex Terrace & Wood Cleaner.
- Стару фарбу, що є на поверхні (наприклад, масляну, алкідну або латексну фарбу), повністю усунути механічним (шкребок, жорстка щітка), термічним (фен гарячого повітря, інфрачервоне випромінювання) або хімічним способом (засоби усунення фарби). Це забезпечить рівномірний відтінок кольору під час подальшої обробки поверхні засобом для захисту деревини.
- У разі закріплення дерев'яного настилу рекомендуємо надавати перевагу оцинкованим цвяхам і кріпильним скобам. У випадку використання попередньо необроблених металевих деталей перед фінішним фарбуванням поверхні їх необхідно окремо обробити для захисту від іржі.

#### ҐРУНТУВАННЯ

- Нові дерев'яні поверхні, а також поверхні з м'яких сортів деревини перед промащуванням слід обов'язково ґрунтувати!
- Перед ґрунтуванням потрібно переконатися, що деревина повністю висухла.

- Для забезпечення максимального захисного ефекту ґрунтувати нові або очищені від старої фарби дерев'яні поверхні в 1–2 шари безколірною ґрунтувальною фарбою для захисту деревини Pinotex Base. Остаточну обробку деревини проводити не раніше ніж через 24 години після ґрунтування поверхні. Якщо поверхня горизонтальна і витрата ґрунтовки більша, то для повного висихання поверхні може знадобитися більше 24 годин.
- Особливо ретельно обробити торці дощок; для цього їх треба добре просочити.
- Ґрунтування поверхні слід проводити якомога раніше. Якщо затягувати з фарбуванням або піддати деревину дії несприятливих атмосферних умов, зчеплюваність фарби з поверхнею погіршиться.

#### ФІНІШНА ОБРОБКА

- Перед промащуванням переконатися, що ґрунтована поверхня достатньо висухла.
- Обробку поверхні виконувати в декілька шарів до насичення деревини олією для захисту деревини Pinotex Terrace & Wood Oil.
- Приблизно через 15–20 хвилин після нанесення олії на поверхню рештки олії, що не ввібралися в поверхню, обов'язково витерти ганчіркою. У процесі нанесення олії час від часу витирати пензель сухою ганчіркою.
- Для досягнення вищої стійкості продукт не рекомендується використовувати в безколірному варіанті; додавання пігменту забезпечує бажаний декоративний ефект і кращий захист від погодних впливів (УФ-випромінювання).
- Поверхні, що перебувають під дією постійного зношування, сонця та дощу, потребують щорічної обробки. У разі промащування для догляду нанести на очищену поверхню один шар (до насичення) продукту Pinotex Soiar Terrace & Wood Oil.
- Небезпека самозаймання! Рештки, забруднені відходи та забруднені олією текстильні матеріали збирати у вогнестійкій ємності, занурюючи їх у воду, та знищувати.

#### РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ФАРБУВАННЯ ТА ДОГЛЯДУ ЗА ПОВЕРХНЕЮ

- Перед використанням і в процесі роботи олія для захисту деревини ретельно перемішувати. Продукт готовий до застосування й не потребує розведення.
- Рекомендація щодо робочого інструмента: для кращого захисту дерев'яної поверхні використовуйте пензель.
- Оскільки остаточний відтінок поверхні, що була оброблена олією для захисту деревини, змінюється залежно від виду деревини, перед промащуванням великих площ рекомендується протестувати вибраний відтінок на невеликій ділянці поверхні.
- Необхідна температура поверхні під час нанесення олії та під час висихання поверхні складає +8...30 °C (рекомендується +18 ± 2 °C), відносна вологість повітря < 80 %. Уникати фарбування у вітряну погоду, а також під дією прямих сонячних променів, оскільки надто інтенсивне випаровування розчинника може завдати вибиранню фунгіцидів у деревину.
- Наносити продукт на поверхню безперервним шаром уздовж деревних волокон. Особливу увагу слід звертати на поверхні, що перебувають у постійному контакті з водою та/або сонячним випромінюванням.
- Ретельна обробка торців дощок значно підвищує стійкість деревини до дії вологи.
- Перед установленням дерев'яного настилу та інших деталей рекомендується покрити їхній задній бік хоча б одним шаром.
- Чистити робочі інструменти треба негайно відразу ж після завершення робіт, висушений продукт можна усунути тільки механічним способом.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сфера використання	Зовнішні роботи
В'язуча речовина	Алкід (AWB) / ляна олія
Щільність	0,85 ± 0,02 кг/л
Вміст сухої речовини	38 ± 2 %
Кольори	Pinotex Colour Collection
Час висихання (23 °C / 50 % RH)	Сухий від пилу через 6 г.
Можна перефарбовувати через 12 г.	Стругана деревина 10-13 м <sup>2</sup> /л (60-85 г/м <sup>2</sup> )
Покриваність (один шар)	Стругана деревина 10-13 м <sup>2</sup> /л (60-85 г/м <sup>2</sup> )
Розчинник	Уайт-спірит Solve W
Робочі інструменти	Пензель
Очищення робочих інструментів	Уайт-спірит Solve W
Термін зберігання в нерозкритій заводській тарі	5 років
Умови зберігання продукту	У закритій тарі, темп. +5...35 °C
Упаковка	1 л / 3 л / 5 л / 10 л

- Об'єкти, покриті Pinotex Terrace & Wood Oil, тримати далі від поверхонь, які дають кислотну або лужну реакцію (наприклад, штукатурка, що не висохла остаточно), бо може постраждати в'язуча речовина пігменту.
- Для очищення забрудненої в процесі експлуатації поверхні використовувати чисту воду, а також нейтральні або слабколужні засоби для чищення. Висока температура води прискорює висихання поверхні. Рекомендація щодо інструмента: використовуйте м'яку щітку або губку. Після очищення сполоснути поверхню чистою водою.
- Уникати контакту з гумою та гумовими ущільненнями, елементами.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ БАЗОВИХ ПОВЕРХОНЬ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ОСОБЛИВОЇ ПІДГОТОВКИ

- **Забруднену поверхню** рекомендується очистити сухою щіткою. Сильно зв'язаний пил, жир і нагар усунути лужним засобом для чищення Sadolin Cleaner, а потім ретельно прополоскати поверхню чистою водою та перед фарбуванням дати просохнути.
- **Плісняву та поверхневу органіку** усунути механічним способом вологою щіткою, губкою або шкребок. Потім поверхню вимити засобом для чищення Sadolin BioCleaner, ретельно прополоскати водою та дати просохнути перед фарбуванням.
- **Приховані дерев'яні конструкції** добре обробити засобом глибокого просочення Pinotex Imprа.
- **У місцях сучків** усунути смолу (механічно або просоченою уайт-спіритом ганчіркою).
- **Металеві деталі.** У разі закріплення обшивки перевага надається оцинкованим цвяхам і скріпкам. Необроблені попередньо металеві деталі очистити сталевією щіткою або шліфувальною шкіркою від іржі, потім заґрунтувати фарбою Professional Traditional Metal Primer або Hammerite No.1 Rustbeater.

## БЕЗПЕКА ПРАЦІ

- Шкідливо для водних організмів із довготривалими наслідками. Тримати в місці, недоступному для дітей. Якщо необхідна рекомендація лікаря: мати при собі упаковку продукту або маркувальний знак. Уникати потрапляння в очі, на шкіру або на одяг. Звернутися до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або до лікаря-спеціаліста / терапевта в разі поганого самопочуття. Під час поводження дотримуватися правил безпеки! Перед застосуванням ознайомитися з правилами користування продуктом.
- **Небезпека самозаймання!** Рештки, забруднені відходи та забруднені олією текстильні матеріали збирати у вогнестійкі ємності, занурюючи їх у воду, та знищувати.

## ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Після завершення роботи щільно закрити ємність з олією. Перед очищенням робочого інструмента усунути рештки олії. Не зливати продукт у каналізацію або водойми. Утилізувати вміст і контейнер згідно з місцевими, регіональними, державними та міжнародними правилами.

Виробник: Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Таллінн, Естонія, тел.: 6305 299, [pinotex.ee@dakzonobel.com](mailto:pinotex.ee@dakzonobel.com)

Представник: ТОВ "Акзо Нобель Холдінг Україна", вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, 02002, Київ, Україна, Тел: +380 (44) 581 8592, [info.kyiv@dakzonobel.com](mailto:info.kyiv@dakzonobel.com)

Багато наведених у описі продукту даних отримано в лабораторних умовах, і вони можуть варіюватися залежно від методу нанесення виробу на поверхню, погодних умов і т. д. Виробник не несе відповідальності за збитки, зумовлені ігноруванням правил користування продуктом або застосуванням продукту не за призначенням. За додатковою інформацією просимо звертатися до представника продукту. Виробник залишає за собою право вносити зміни в наведені дані без попереднього повідомлення.