

Kodrin WV 442 6003073

sikkens
WOOD COATINGS



Опис продукту

Водорозчинна біла шпаклівка для вирівнювання невеликих отворів на заґрунтованих дерев'яних поверхнях, зовнішніх і внутрішніх. - швидко висихання - хороші властивості розтікання

Колір

Білий

Зв'язуюче

Акрилат

Пігменти

Диоксид титану

Щільність

прибл. 1,7 кг/л

Застосування

Шпаклівка, точковий ремонт

Витрати

100-150 мл/м2

Розведення

Готовий до використання. Не розбавляти!

Температура застосування

15 - 25 °C для основи, повітря та матеріалу при прибл. 60% відносної вологості повітря

Час висихання

Сушіння при: Стандартна атмосфера: 23°C / 50% відн. вологість

Сухий від пилу: прибл. 30 хвилин

Піддається шліфуванню: прибл. 1 година

Можливе: прибл. 1-2 години

Висихання

Процес висихання покриття залежить від товщини нанесеної плівки і може затягнутися при використанні деревини з високим вмістом екстрактивних речовин або сушіння у вологих/холодних умовах. Під час процесу сушіння завжди забезпечуйте належну температуру та вентиляцію. Якщо умови висихання не дотримуються, не можна виключити пошкодження покриття.

Очищення обладнання

Одразу після використання промийте водою та, за потреби, додайте трохи наявного у продажу миючого засобу або ST 830.

Зберігання

Мінімальний термін придатності (BBD) в невідкритій оригінальній упаковці становить 6 місяців. Температура зберігання +5 - +30° C. Після закінчення терміну придатності продукт може бути придатним для переробки, але властивості продукту можуть відрізнятись від «свіжого» матеріалу. З цієї причини користувач повинен застосовувати прострочений матеріал з особливою увагою. Почату тару необхідно ретельно закривати! Зберігати в прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Утилізація

Тільки порожні контейнери можуть бути перероблені. Утилізуйте залишки матеріалу згідно з місцевими правилами. Код відходів EC, застосовний до такого матеріалу: 08 01 12

Паспорт безпеки

Подальші дані в паспорті безпеки матеріалу відповідно до 91/155/EEC www.sikkens-wood-coatings.com Завантажує паспорти безпеки

УВАГА

Вміст вологи деревини для нанесення систем покриття Sikkens має становити від 12 % до 15 %. Перед використанням прочитайте ідентифікацію та інформацію про продукт. Завжди дотримуйтесь звичайних заходів захисту, навіть при роботі з продуктами з низьким рівнем викидів.

Директива VOC

Маркуванню не підлягає.

Рекомендація щодо покриття

Шпаклівка призначена для закриття невеликих пошкоджень, таких як цвяхи та червоточини або невеликі тріщини в деревині. Основа повинна бути чистою, сухою, очищеною від жиру та звуку. Шерсти, нанесені занадто товсто, схильні до тріщин. Після висихання необхідне проміжне шліфування, після чого можна використовувати всі системи покриття з непрозорими продуктами Sikkens.

Загальні вказівки

Для використання в технічних промислових компаніях і призначений лише для рекомендованих систем Sikkens.

Продукція AkzoNobel Wood Coatings виробляється виключно для професійних і промислових користувачів, які мають базові знання про поводження та застосування хімічних/технічних продуктів для дизайну поверхонь. Інструкції з обробки для досягнення якості, наведені в брошурах, слід розглядати як необов'язкові рекомендації та не є жодною гарантією. Ці рекомендації базуються на нашому досвіді, включно з серією тестів, і мають полегшити та сприяти роботі наших клієнтів. Наші клієнти несуть відповідальність за будь-які потенційні відхилення від ідеальних робочих умов і можуть вплинути на (кінцевий) результат застосування. Покупець не звільняється від обов'язків перевірки виробу та його придатності до поверхні, що обробляється, бажано шляхом пробної обробки. Якщо у вас виникли будь-які сумніви щодо транспортування або обробки придбаного продукту, наші експерти з матеріалів, а також наші прикладні та лабораторні техніки допоможуть вам у міру своїх можливостей. AkzoNobel, звичайно, гарантує бездоганну якість своєї продукції у своїх специфікаціях на продукцію, але її використання повністю лежить на відповідальності покупця. До тих пір, поки ми не гарантуємо – у письмовій формі – конкретні характеристики та придатність продукту для цілей, узгоджених у договорі, будь-які поради чи інформація, надані щодо застосування чи поводження, навіть якщо поради чи інформація надані, настільки нам відомо, не матиме обов'язкової сили та не є гарантією. Відповідальність AkzoNobel за використання її продуктів клієнтами обмежена її загальними умовами продажу та доставки, на які покупець посилається цим. Відповідну версію паспорта технічних даних для цього продукту можна завантажити з наших веб-сайтів. Попередні версії технічних паспортів втрачають силу з виданням нового. Дата випуску: 2020-04-08 / 4

Штаб-квартира EMEA

Akzo Nobel Hilden GmbH • Düsseldorf Str. 96 - 100 • 40721 Гільден • Німеччина • www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/2

AkzoNobel

AN_20450_060919

Kodrin WV 442

sikkens
WOOD COATINGS

Примітки

Будь ласка, дотримуйтеся відповідного технічного паспорту та вимагайте консультації з працівником Sikkens або зв'яжіться з фабрикою.

Продукція AkzoNobel Wood Coatings виробляється виключно для професійних і промислових користувачів, які мають базові знання про поводження та застосування хімічних/технічних продуктів для дизайну поверхонь. Інструкції з обробки для досягнення якості, наведені в брошурах, слід розглядати як необов'язкові рекомендації та не є жодною гарантією. Ці рекомендації базуються на нашому досвіді, включно з серією тестів, і мають полегшити та сприяти роботі наших клієнтів. Наші клієнти несуть відповідальність за будь-які потенційні відхилення від ідеальних робочих умов і можуть вплинути на (кінцевий) результат застосування. Покупець не звільняється від обов'язків перевірки виробу та його придатності до поверхні, що обробляється, бажано шляхом пробної обробки. Якщо у вас виникли будь-які сумніви щодо транспортування або обробки придбаного продукту, наші експерти з матеріалів, а також наші прикладні та лабораторні техніки допоможуть вам у міру своїх можливостей. AkzoNobel, звичайно, гарантує бездоганну якість своєї продукції у своїх специфікаціях на продукцію, але її використання повністю лежить на відповідальності покупця. До тих пір, поки ми не гарантуємо – у письмовій формі – конкретні характеристики та придатність продукту для цілей, узгоджених у договорі, будь-які поради чи інформація, надані щодо застосування чи поводження, навіть якщо поради чи інформація надані, наскільки нам відомо, не матиме обов'язкової сили та не є гарантією. Відповідальність AkzoNobel за використання її продуктів клієнтами обмежена її загальними умовами продажу та доставки, на які покупець посилається цим. Відповідну версію паспорта технічних даних для цього продукту можна завантажити з наших веб-сайтів. Попередні версії технічних паспортів втрачають силу з виданням нового. Дата випуску: 2020-04-08 / 4

Штаб-квартира ЕМЕА

Akzo Nobel Hilden GmbH • Düsseldorf Str. 96 - 100 • 40721 Гільден • Німеччина • www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

2/2

AkzoNobel

AN_20450_060919