

15.09.2015

## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>Тип Материала</b>	Смесь органических растворителей
<b>Область Применения</b>	Различные, предварительно отшлифованные, деревянные и загрунтованные поверхности
<b>Замечания</b>	<p>Красители приготовленные на основе BASE Flex Stain FS711 позволяют получить рустикальный эффект, подчеркнуть природную красоту и текстуру древесины. Уменьшить «отбои» при окрашивании закрытых углов. Легкость в работе обусловлено еще и простотой «попадания» в цвет, за счет равномерного распределения красящих пигментов на поверхности изделий.</p> <p>Поверх красителей приготовленных на основе BASE Flex Stain FS711 могут наноситься различные виды лкм: органорастворимые и водорастворимые</p>

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

<b>Содержание Сухих Веществ</b>	Около 12 % весовых
<b>Вязкость При Поставке</b>	Около 12÷14 с/DIN4 при 20°C
<b>Плотность</b>	Около 0,89 кг/л
<b>Срок Хранения</b>	36 месяцев в оригинальной, не вскрытой упаковке, при хранении в условиях приведенных ниже. После истечения срока годности свяжитесь с нашей технической службой для уточнения возможности использования.
<b>Условия Хранения</b>	От 10 до 30 °C в чистом, сухом, хорошо вентилируемом помещении.

## НАНЕСЕНИЕ

<b>Способы</b>	Красители приготовленные на основе BASE Flex Stain FS711 подходят под различные способы нанесения: валик, кисть, окунание, распыление. При распылении необходимо выбирать влажный способ нанесения.
<b>Примечание</b>	В зависимости от светостойкости пигментов, красители приготовленные на основе BASE Flex Stain FS711 могут использоваться на изделиях эксплуатируемых как внутри помещений так и снаружи
<b>Вязкость при Нанесении</b>	Готов к использованию при поставочной вязкости
<b>Очистка</b>	THINNER 91001, 91009 или Бутилацетат
<b>Утилизация</b>	Утилизация в соответствии с местным законодательством.

## УСЛОВИЯ СУШКИ

<b>Дополнительная</b>	Сухой на ощупь – 5÷10 мин. при 20 °С
<b>Информация по Сушке</b>	Сухой для отделки – 10÷30 мин. при 20 °С

Время высыхания во многом зависит от способа нанесения, количества нанесенного материала, свойств красящих пигментов и т.д.

Пожалуйста свяжитесь со службой технической поддержки для уточнения параметров сушки на вашей линии.

## ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

<b>Ограничение Ответственности</b>	Только для промышленного использования. Техническая информация и советы по использованию, приведенные в этом документе, основаны на исследованиях и опыте компании Акзо Нобель и являются достоверными, но в то же время не являются гарантиями. В связи с тем, что компания Акзо Нобель не имеет возможности контролировать в полном объеме условия транспортировки, хранения и применения материала, покупатель должен сам определять соответствие материала планируемым задачам. Настоящее техническое описание отменяет действие более ранних его версий. Исключение составляют специально оговоренные и зафиксированные в письменном виде оговорки, которые покупатель согласовывает с компанией Акзо Нобель на основании правил компании Акзо Нобель.
--	--