

WV 810  
8500-096001-101

**sikkens**  
WOOD COATINGS



#### Опис товару

Пігментована паста з металевим ефектом для Cetol WF 771

#### Колір

Срібний металік

#### Щільність

прибл. 1,20 кг/л

#### Упаковка

8500-096001-101 - 8,3 л

#### Застосування

Інтенсивно розмішайте пасту з металевим ефектом у вихідний матеріал. Добре перемішайте перед кожним використанням. Не змішувати з водою раніше!

#### Дозування

Кількість добавки: макс. 5%

#### Температура застосування

15 - 25 °C для основи, повітря та матеріалу при прибл. 60% відносної вологості повітря

#### Очищення обладнання

Одразу після використання промийте водою та, за потреби, додайте трохи мийного у продажу м'якого засобу або ST 830.

#### Зберігання

Мінімальний термін придатності (BBD) в нерозкритій оригінальній упаковці становить один рік; Температура зберігання +5 - +30 ° C. Після закінчення терміну придатності продукт може бути придатний для переробки, але властивості продукту можуть відрізнятись від «свіжого» матеріалу. З цієї причини користувач повинен застосовувати прострочений матеріал з особливою увагою.

Почату тару необхідно ретельно закривати! Зберігати в прохолодному, але захищеному від морозу місці.

#### Утилізація

Тільки порожні контейнери можуть бути перероблені. Утилізуйте залишки матеріалу згідно з місцевими правилами. Код відходів ЄС, застосовний до такого матеріалу: 08 01 12

#### Паспорт безпеки

Подальші дані в Паспорті безпеки матеріалу відповідно до 91/155/EEC [www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com) Завантажує паспорт безпеки

#### УВАГА

Перед використанням прочитайте ідентифікацію та інформацію про продукт. Завжди дотримуйтесь звичайних заходів захисту, навіть при роботі з продуктами з низьким рівнем викидів.

#### Директива VOC

Маркуванню не підлягає.

#### Загальні рекомендації

Для використання в технічних промислових компаніях і призначений лише для рекомендованих систем Sikkens.

Продукція AkzoNobel Wood Coatings виробляється виключно для професійних і промислових користувачів, які мають базові знання про поводження та застосування хімічних/технічних продуктів для дизайну поверхонь. Інструкції з обробки для досягнення якості, наведені в брошурах, слід розглядати як необов'язкові рекомендації та не є жодною гарантією. Ці рекомендації базуються на нашому досвіді, включно з серією тестів, і мають полегшити та сприяти роботі наших клієнтів. Наші клієнти несуть відповідальність за будь-які потенційні відхилення від ідеальних робочих умов і можуть вплинути на (кінцевий) результат застосування. Покупець не звільняється від обов'язків перевірки виробу та його придатності до поверхні, що обробляється, бажано шляхом пробної обробки. Якщо у вас виникли будь-які сумніви щодо транспортування або обробки придбаного продукту, наші експерти з матеріалів, а також наші прикладні та лабораторні техніки допоможуть вам у міру своїх можливостей. AkzoNobel, звичайно, гарантує бездоганну якість своєї продукції у своїх специфікаціях на продукцію, але її використання повністю лежить на відповідальності покупця. До тих пір, поки ми не гарантуємо – у письмовій формі – конкретні характеристики та придатність продукту для цілей, узгоджених у договорі, будь-які поради чи інформація, надані щодо застосування чи поводження, навіть якщо поради чи інформація надані, наскільки нам відомо, не матиме обов'язкової сили та не є гарантією. Відповідальність AkzoNobel за використання її продуктів клієнтами обмежена її Загальними умовами продажу та доставки, на які покупець посилається цим. Відповідну версію паспорта технічних даних для цього продукту можна завантажити з наших веб-сайтів. Попередні версії технічних паспортів втрачають силу з виданням нового. Дата випуску: 2024-05-03 / 8

#### Штаб-квартира EMEA

Akzo Nobel Hilden GmbH • Düsseldorf Str. 96 - 100 • 40721 Гільден • Німеччина • [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919  
1/1

**AkzoNobel**