

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Тип продукту</b>  | <b>Співвідношення змішування</b>  |  |
| 2-компонентний поліуретановий прозорий лак   | Лак: Затверджувач: Розріджувач 10:3:0-3 за об'ємом  |  |
| <b>Сфера використання</b>  | <b>В'язкість обробки</b>  |  |
| Внутрішня столярка / Зовнішня столярка   | 20-30 секунд DIN cup 4 при 23 °C.   |  |
| <b>Фасування</b>   | <b>Товщина шару</b>   |  |
| 2575-001251-200 - 18 л<br>2575-001251-201 - 18 л   | прибл. 125-150 мкм мокра плівка   |  |
| <b>Примітки</b>  | <b>Термін життя суміші</b>  |  |
| D-DUR LACQUER 0072 має гарну стійкість і зовнішні властивості. Вступає в хімічну реакцію з затверджувачем D-Dur 919 і утворює поліуретан. Зовнішні столярні вироби слід пофарбувати, наприклад, водорозчинною фарбою XS 600 перед нанесенням лаку D-Dur. | прибл. 4 години при 23 °C   |  |
| <b>Зв'язуюче</b>   | <b>Очищення</b>   |  |
| Алкідні смоли  | 6500-008001 THINNER 119 (n-butylacetat)   |  |
| <b>Зміст сухих речовин</b>   | <b>Порожня упаковка</b>   |  |
| прибл. 41 % маси   | Утилізація відповідно до місцевих правил.   |  |
| <b>Щільність</b>   | <b>Прискорена сушка</b>   |  |
| прибл. 1,00 кг/л   | <b>Температура (°C)</b>   |  |
| <b>Затверджувач</b>  | 40  |  |
| 7000-012009 HARDENER 919 (SH 820)  | <b>Час до (хвилин)</b>  |  |
| <b>Розчинник</b>   | 120   |  |
| 6500-020001 (164)  | <b>Додаткова інформація про сушку</b>   |  |
| <b>Термін придатності</b>  | Висихання залежить від різних умов, наприклад способу нанесення, нанесеної кількості, часу тощо. Будь ласка, зверніться до нашого технічного персоналу для отримання конкретних даних щодо умов затвердіння на вашій лінії. |  |
| 24 місяці в оригінальній нерозкритій упаковці за умов зберігання, зазначених нижче. Після закінчення терміну придатності зверніться до нашого технічного персоналу для оцінки придатності.   | <b>Глянець</b>  |  |
| <b>Умови зберігання</b>  | прибл. 25-30 GU при 60°.  |  |
| Від 15 до 25 °C у чистих і сухих умовах.   | <b>Інформація про HSE</b>   |  |
| <b>Спосіб застосування</b>   | Для отримання додаткової інформації див. Паспорт безпеки.   |  |
| Нанесення розпиленням airmix/airless, електростатика   |   |  |

Продукція AkzoNobel Wood Coatings виробляється виключно для професійних і промислових користувачів, які мають базові знання про поводження та застосування хімічних/технічних продуктів для дизайну поверхонь. Інструкції з обробки для досягнення якості, наведені в брошурах, слід розглядати як необов'язкові рекомендації та не є жодною гарантією. Ці рекомендації базуються на нашому досвіді, включно з серією тестів, і мають полегшити та сприяти роботі наших клієнтів. Наші клієнти несуть відповідальність за будь-які потенційні відхилення від ідеальних робочих умов і можуть вплинути на (кінцевий) результат застосування. Покупець не звільняється від обов'язків перевірки виробу та його придатності до поверхні, що обробляється, бажано шляхом пробної обробки. Якщо у вас виникли будь-які сумніви щодо транспортування або обробки придбаного продукту, наші експерти з матеріалів, а також наші прикладні та лабораторні техніки допоможуть вам у міру своїх можливостей. AkzoNobel, звичайно, гарантує бездоганну якість своєї продукції у своїх специфікаціях на продукцію, але її використання повністю лежить на відповідальності покупця. До тих пір, поки ми не гарантуємо – у письмовій формі – конкретні характеристики та придатність продукту для цілей, узгоджених у договорі, будь-які поради чи інформація, надані щодо застосування чи поводження, навіть якщо поради чи інформація надані, наскільки нам відомо, не матиме обов'язкової сили та не є гарантією. Відповідальність AkzoNobel за використання її продукції її клієнтами обмежена її загальними умовами продажу та доставки, на які покупець посилається цим. Відповідну версію паспорта технічних даних для цього продукту можна завантажити з наших веб-сайтів. Попередні версії технічних паспортів втрачають силу з виданням нового. Дата випуску: 2021-02-17 / 1

Штаб-квартира EMEA  
Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Факс +46 40 35 51 32 www.akzonobel.com/wood