

ТЕХНОЛОГІЯ

ПУ акрил

ТИП ПРОДУКЦІЇ

Верхнє покриття

ОПИС ПРОДУКТУ

Двокомпонентне верхнє покриття на основі розчинника для відкритих або закритих пор.

- відкриті або закриті пори
- не жовтіє



КОЛІР

прозорий

РІВЕНЬ БЛИСКУ (ПРИКЛ. GU при 60°)

05/10/20

РОЗМІРИ УПАКОВКИ

5 л
20 л

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте банки щільно закритими в добре провітрюваному місці з контрольованою температурою від 10 до 30°C

ЗМІСТ СУХИХ РЕЧОВИН

21,5% -23,2% в залежності від рівня блиску

ЩІЛЬНІСТЬ (кг/л)

0,95±1%

В'ЯЗКІСТЬ ПРИ ПОСТАВЦІ

70 ± 5 DIN 4 мм (сек.)

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ



Необроблені дерев'яні поверхні шліфувати послідовно, далі ретельно видалити шліфувальний пил.
Великопористу деревину очистити щіткою.

P120,
P150,
P180

ЗАТВЕРДЖУВАЧ (ЗА ВАГОЮ)

Затверджувач	Співвідношення	Життєздатність
HPU6301	10%	До 8 год

РОЗЧИННИК

TPU9302-M / TPU9303-S

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Нанесення розпиленням airmix/airless, нанесення розпиленням під високим/низьким тиском

ЗАСТОСУВАННЯ

Тиск розпилення (бар)	1,5 - 2,0	110 - 130
Розмір сопла (мм)	1,6 - 2,0	0,23 - 0,28
Розчинник для додавання (%)	20 - 30	20-30
В'язкість обробки DIN 4 мм (сек.)	15 - 17	15-17
Товщина шару (г/м²)	100 - 140	100 - 140

ЧАС ВИСИХАННЯ при 20°C

Сухий від пилу	Принаймні 15 хвилин
Сухий на дотик	Принаймні 30 хвилин
Піддається шліфуванню	Мінімум 2 години
Готовий до транспортування	Мінімум 4 години

Продукція AkzoNobel Wood Coatings виробляється виключно для професійних і промислових користувачів, які мають базові знання про поводження та застосування хімічних/технічних продуктів для дизайну поверхонь. Інструкції з обробки для досягнення якості, наведені в брошурах, слід розглядати як необов'язкові рекомендації та не є жодною гарантією. Ці рекомендації базуються на нашому досвіді, включно з серією тестів, і мають полегшити та сприяти роботі наших клієнтів. Наші клієнти несуть відповідальність за будь-які потенційні відхилення від ідеальних робочих умов і можуть вплинути на (кінцевий) результат застосування. Покупець не звільняється від обов'язків перевірки виробу та його придатності до поверхні, що обробляється, бажано шляхом пробної обробки. Якщо у вас виникли будь-які сумніви щодо транспортування або обробки придбаного продукту, наші експерти з матеріалів, а також наші прикладні та лабораторні техніки допоможуть вам у міру своїх можливостей.

AkzoNobel, звісно, гарантує бездоганну якість своєї продукції у своїх специфікаціях, однак її використання повністю лежить на покупці. До тих пір, поки ми не гарантуємо – у письмовій формі – конкретні характеристики та придатність продукту для цілей, узгоджених у договорі, будь-які поради чи інформація, надані щодо застосування чи поводження, навіть якщо поради чи інформація надані, наскільки нам відомо, не матиме обов'язкової сили та не є гарантією. Відповідальність AkzoNobel за використання її продуктів клієнтами обмежена

Загальні умови продажу та доставки, на які посилається покупець. Відповідну версію паспорта технічних даних для цього продукту можна завантажити з наших веб-сайтів. Попередні версії технічних паспортів втрачають силу з виданням нового. Дата випуску: 2023-01-09 / 9