

SOLIDO IS150

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

ТЕХНОЛОГІЯ

ПУ алкід

ТИП ПРОДУКЦІЇ

Ізоляційний ґрунт

ОПИС ПРОДУКТУ

Двокомпонентний ізоляційний ґрунт на основі розчинника для екзотичних порід деревини з високим вмістом дубильних речовин для запобігання проступанню дубильних речовин на поверхні. Також для ізолювання МДФ.

- щоб уникнути зміну кольору барвників внаслідок окислення деревини



КОЛІР

прозорий

РОЗМІРИ УПАКОВКИ

20 л

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

18 місяців

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте банки щільно закритими в добре провітрюваному місці з контрольованою температурою від 10 до 30°C

ЗМІСТ СУХИХ РЕЧОВИН

11,3% ± 1%

ЩІЛЬНІСТЬ (кг/л)

0,91 +/- 1%

В'ЯЗКІСТЬ ПРИ ПОСТАВЦІ

45 ± 5 сек Чашка DIN 2 мм

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ



Необроблені дерев'яні поверхні.

P120, P150, P180

ЗАТВЕРДЖУВАЧ (ЗА ВАГОЮ)

Затверджувач	Співвідношення	Життєздатність
НРУ6218	100%	До 2 год

РОЗЧИННИК

ТПУ9302-М

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Нанесення розпилювачем

ЗАСТОСУВАННЯ

Тиск розпилення (бар)	1,5 - 2,0
Розмір сопла (мм)	1,6 - 2,0
В'язкість обробки DIN 4 мм (сек.)	8-10
Товщина шару (г/м²)	100 - 120

Продукція AkzoNobel Wood Coatings виробляється виключно для професійних і промислових користувачів, які мають базові знання про поводження та застосування хімічних/технічних продуктів для дизайну поверхонь. Інструкції з обробки для досягнення якості, наведені в брошурах, слід розглядати як необов'язкові рекомендації та не є жодною гарантією. Ці рекомендації базуються на нашому досвіді, включно з серією тестів, і мають полегшити та сприяти роботі наших клієнтів. Наші клієнти несуть відповідальність за будь-які потенційні відхилення від ідеальних робочих умов і можуть вплинути на (кінцевий) результат застосування. Покупець не звільняється від обов'язків перевірки виробу та його придатності до поверхні, що обробляється, бажано шляхом пробної обробки. Якщо у вас виникли будь-які сумніви щодо транспортування або обробки придбаного продукту, наші експерти з матеріалів, а також наші прикладні та лабораторні техніки допоможуть вам у міру своїх можливостей.

AkzoNobel, звісно, гарантує бездоганну якість своєї продукції у своїх специфікаціях, однак її використання повністю лежить на покупці. До тих пір, поки ми не гарантуємо – у письмовій формі – конкретні характеристики та придатність продукту для цілей, узгоджених у договорі, будь-які поради чи інформація, надані щодо застосування чи поводження, навіть якщо поради чи інформація надані, наскільки нам відомо, не матиме обов'язкової сили та не є гарантією. Відповідальність AkzoNobel за використання її продуктів клієнтами обмежена

Загальні умови продажу та доставки, на які посилається покупець. Відповідну версію паспорта технічних даних для цього продукту можна завантажити з наших веб-сайтів. Попередні версії технічних паспортів втрачають силу з виданням нового. Дата випуску: 2023-01-09 / 14