

SEDIPAN WACP 115

Полупрозрачный грунт на водной основе под шлифовку
для нанесения окунанием и обливом



Основные характеристики

- Быстро сохнущий
- Очень хорошо шлифуется
- Слабое поднятие ворса при нанесении грунта
- Обеспечивает более равномерное окрашивание при нанесении заколерованного грунта



Использование

Общая информация



- Плотность (г/см³): 1,02± 0,02
- Для достижения оптимальных физических и химических свойств покрытия рекомендуется наносить при температуре не ниже +12°C и не выше +30°C.
- Для достижения наилучшего результата рекомендуется наносить при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%.
- Тщательно перемешать перед применением!
- Проверьте цветовой оттенок перед использованием!
- Все внешние материалы (т.е. наполнители, ленты, герметики, очистители) перед использованием должны быть предварительно протестированы на совместимость с покрытием.

Область применения



- Стабильные конструкции из древесины
- Полу стабильные конструкции из древесины
- Нестабильные конструкции из древесины

Подготовка подложки



- Влажность древесины должна быть в пределах 12-15%.
- Тщательно очистить поверхность от пыли, жира, воска и смол.
- Произвести шлифовку необработанной поверхности бумагой с размером зерна 180.

Способы нанесения

	Нанесение	Окунание	Облив	Кисть
	Рабочее оборудование	Емкость из нержавеющей стали	Мембранный насос	Смешанный или синтетический ворс
	Разбавитель	Вода		
	Добавлять %	Смешайте 5л продукта и 15л воды		
	Рабочая вязкость	11 сек (кружка DIN 4)		
	Толщина слоя (мл/м ²)	50 – 80		
	Рекомендуемый расход (м ² /л) ¹⁾	10 – 18		
	¹⁾ с учетом разбавления и естественных потерь			
				

SEDIPAN WACP 115

Полупрозрачный грунт на водной основе под шлифовку для нанесения окунанием и обливом

Способы сушки				
Сушка при температуре 20°C и относительной влажности % 45 - 65: 50 мл/м ²		Сушка в тоннеле при нанесении 50 мл/м ²		
			Температура	Время
Сухой от пыли	10 мин.			
Прикосновение	30 мин.	Свободное испарение	20 °C	15 мин.
Следующий слой	2 часа	Ламинарный поток воздуха	30 °C	30 мин.
Штабелирование	2 часа	Охлаждение	20 °C	15 мин.
Шлифовка	2 часа	Штабелирование	На выходе из тоннеля	

Очистка	
	<ul style="list-style-type: none"> • Окрасочное оборудование должно быть промыто водой сразу после использования. • Неиспользованный продукт после промывки оборудования водой, остатки водяной завесы из камеры нанесения, остатки лакокрасочного материала нельзя выливать напрямую в канализацию и должны быть утилизированы в соответствии с местным законодательством.

Хранение
<ul style="list-style-type: none"> • 18 месяцев в закрытой таре при температуре 5 – 30°C.



Системы

Информация
<p>Может наноситься перед импрегнантом SEDIPAN WACT 100 или грунтами SEDIPAN</p>



Дополнительная информация

Поставляются	
Тип и размер упаковки	металлическое ведро 5л
Цвета	Бесцветный

Летучие органические соединения VOC
<ul style="list-style-type: none"> • Предельно допустимое содержание для данного материала согласно нормам ЕС (кат. A/e): 130 г/л (2010). • Содержание в продукте не превышает 80 г/л.

Паспорт безопасности	
	<p>Пожалуйста обратитесь за информацией к Вашему партнеру – поставщику</p>

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данная версия создана 2 июня 2016 года LG