



simply refresh wall tiles

Напівматова фарба нового покоління «два в одному» для керамічної плитки – ґрунтівка та фарба разом

- ✓ Відмінно зчіплюється з поверхнею, яку фарбують
- ✓ Стійка до впливу води
- ✓ Захищає від жирових плям, пофарбована поверхня легко очищається
- ✓ Швидко сохне
- ✓ Фарба зі слабким запахом, низьким вмістом летких органічних сполук (ЛОС)



ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

Simply Refresh Wall Tiles – це фарба нового покоління «два в одному» для керамічної настінної плитки – ґрунтівка та фарба разом. Фарба відмінно зчіплюється з поверхнею яку фарбують, стійка до впливу води і захищає поверхню від жирових плям. Швидко сохне і має слабкий запах. Поверхню легко чистити й доглядати за нею. Підходить для фарбування та оновлення керамічної настінної плитки на кухні, у ванній кімнаті та інших приміщеннях. Також фарбу можна використовувати для фарбування скла та порцеляни.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для настінної керамічної плитки всередині приміщень.

Фарба не підходить для плитки для підлоги та плитки для парових лазень. Також не рекомендується використовувати її в душових кімнатах, де поверхня постійно піддається впливу гарячої води.

ОСНОВА

Нова та раніше пофарбована керамічна настінна плитка. Також підходить для фарбування скла та порцеляни.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Основа має бути сухою, чистою, знежиреною і не запиленою. За допомогою гострого ножа видаліть старий силікон. Залишки силікону очистіть відповідним засобом для очищення силікону. Поверхню очищайте теплуатою або теплою водою; для сильно забруднених поверхонь використовуйте спеціальний миючий засіб. Після миття дайте поверхні висохнути, включно зі швами між плитками.

Стару фарбу яка відшарувалась і шари поверхні які слабо зчеплені, зіскребіть до міцної основи. Щоб забезпечити краще зчеплення, поверхню раніше пофарбовану олійною або алкідною фарбою, потріть наждачним папером і очистіть пил.

ҐРУНТУВАННЯ

Це фарба нового покоління «два в одному» – ґрунтівка та фарба разом, тому додаткове ґрунтування поверхні не потрібне.

ОСТАТОЧНЕ ОЗДОБЛЕННЯ

Перед застосуванням фарбу добре перемішайте. Нову поверхню фарбуйте валиком або пензлем у 2 шари, а раніше пофарбовану поверхню – в 1 або 2 шари. Фарба готова до використання. При необхідності для першого шару фарбу можна розбавити чистою водою (до 10 % за об'ємом), а останній шар наносьте нерозбавленою фарбою. За необхідності перед нанесенням кожного наступного шару поверхню злегка відшліфуйте дрібнозернистим наждачним папером. Відразу після закінчення робіт акуратно видаліть смужки для фарбування. Нанесіть новий силікон на місце видаленого.

ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНІ

За звичайних умов плівка цієї фарби остаточно твердіє протягом 4 тижнів після фарбування, тому доти не слід мити або чистити поверхню. Через 4 тижні поверхня стає стійкою до очищення.

Забруднену пофарбовану поверхню очищайте теплуатою чистою водою, якщо необхідно, можна використовувати нейтральний миючий засіб (рН 6–7). Не можна використовувати засоби для чищення, що містять органічні розчинники (наприклад, спирт). Поверхню очищайте зволоженою тканиною або м'якою губкою. Не використовуйте засоби для чищення, що дряпають, грубі губки або жорсткі щітки. Поверхню, очищену засобом для чищення, повторно промийте чистою водою.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Призначення	для внутрішніх робіт
Сполучна речовина	акрил
Блиск ISO 2813:2014 (60 °)	напівматова, 30
Вміст сухої речовини	55%
Витрата	10 м²/л
Час висихання (23 °C, відн. вологість 65 %)	пил не пристає через 2 години, наступний шар можна наносити через 24 години.
Розріджувач	вода. Продукт готовий до застосування розбавляти його не потрібно. При необхідності фарбу можна розбавити чистою водою в кількості до 10 % для нанесення першого шару.
Тонування	система тонування Asomix, повний асортимент відтінків.
Робочі інструменти	пензель, валик
Миття інструментів	водою відразу після використання
Вміст ЛОС (летких органічних сполук)	<40 г/л (допустимий ЄС вміст ЛОС у продукті (підгрупа A/e) - 130 г/л
Зберігання	у закритій упаковці в сухому прохолодному місці (вище +5 °C), 3 роки. Берегти від морозу.
Упаковка	0,5 л / 2,5 л

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБОТИ

Температура повітря і поверхні під час фарбування має становити від +10 до +25 °C (рекомендується +18±2 °C), а відносна вологість повітря – від 40 до 80 % (рекомендується 65 %). Температура вища або нижча за рекомендовану або протяги можуть призвести до формування неякісної фарбової плівки. Перед нанесенням наступного шару фарби попередній шар повинен добре висохнути. Великі поверхні слід фарбувати без переривань; переривання можна робити тільки в кутах. Фарбу наносьте рясно, щоб пофарбована поверхня довше залишалася вологою, – так буде легше її розгладити.

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Працюйте тільки в добре провітрюваному приміщенні. Після закінчення роботи добре закрийте ємність із продуктом. Не виливайте фарбу в каналізацію, в тому числі під час очищення інструментів для фарбування. Залишки фарби здайте в місцевий пункт збору небезпечних побутових відходів або зверніться до підприємства з утилізації відходів.

ВИРОБНИК

Akzo Nobel, Франція

ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «Акзо Нобель Холдінг Україна», Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, корп. Б, оф. 700, тел.: +38 044 581-85-92
info.kyiv@akzonobel.com

Дані, наведені в описі продукту, були отримані в лабораторних умовах, тому практичні дані через інший спосіб покриття поверхні, погодні умови тощо можуть від них дещо відрізнятися. Наведена інформація призначена для того, щоб допомогти у виборі продуктів і способів роботи. Представник не приймає на себе відповідальності за збитки, якщо продукт використовувався неправильно або не за призначенням. За додатковою інформацією звертайтеся до представника. Ми залишаємо за собою право вносити зміни в представлені дані без попереднього повідомлення.