

## RUBBOL PRIMER

Ґрунтувальна фарба для  
деревини на водній основі



Швидковисихаюча ґрунтувальна фарба на водній основі для дерев'яних поверхонь на базі акрилово-алкідної суміші зв'язувальних речовин. Продукт добре зчіплюється з базовою поверхнею, збільшуючи стійкість покривної фарби на водній основі безпосередньо на деревині. Ґрунтувальна фарба забезпечує ефективний захист поверхні від вологи та покращує покривну здатність обробленої поверхні. Ґрунтувальну фарбу можна колерувати в близький до фінішної фарби тон.

### СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Продукт призначений для ґрунтування струганих, тонкопиляних і пиляних дерев'яних поверхонь під час внутрішніх та зовнішніх робіт, наприклад обшивальні дошки, дерев'яні панелі, огорожі.

### БАЗОВІ ПОВЕРХНІ

Поверхня, яку потрібно пофарбувати, має бути чистою, сухою та очищеною від грибків і шкідників деревини. Вміст вологи в деревині має становити 14–20 %.

### ПРОСОЧУВАННЯ

Для забезпечення максимального захисного ефекту разом із продуктами на водній основі під час внутрішніх робіт не пофарбовану раніше дерев'яну поверхню обробити біоцидною просочувальною ґрунтовкою Pinotex Wood Primer BPR. Просочувальна ґрунтовка сприяє запобіганню поширенню таких грибків, як гниль і деревна синява. Перед подальшою обробкою дати просоченій поверхні висохнути відповідно до вимог (24 години).

### ҐРУНТУВАННЯ

- Упевнитись у тому, що дерев'яна поверхня повністю висхла. Поверхню заґрунтувати 1 шаром фарби Rubbol Primer. Залежно від методу роботи, що використовується, ґрунтувальну фарбу можна розчиняти чистою водою в співвідношенні до 1 : 2. Наприклад, для використання у flow-машині можна розчиняти в співвідношенні 1 : 1, у методі занурення можна розчиняти в співвідношенні 1 : 2, завдяки чому деревина набуває ніжного світлого відтінку й легкого захисту. Ґрунтувальну фарбу наносити на поверхню за допомогою пензля або фарбувального пристрою зі щетиною.
- Перед застосуванням і під час використання продукт ретельно перемішувати.
- Необхідна температура повітря та поверхні під час нанесення продукту на поверхню та висихання: від +10 до +25 °C (рекомендована темп. +18 ± 2 °C), температура фарби вища за +15 °C і відносна вологість повітря нижча за 80 %. Уникати фарбування на протягу, а також під впливом прямих сонячних променів, оскільки занадто інтенсивне випаровування може перешкоджати зчепленню продукту з деревиною відповідно до вимог.
- Робочі інструменти необхідно очистити водою відразу ж після завершення роботи, висохлий продукт можна видалити лише механічним способом.

## ФІНІШНА ОБРОБКА

Фінішну обробку поверхні виконати у 2 шари відповідною акриловою фарбою на водній основі або олійною фарбою, наприклад Sikkens Rubbol Facade Special, Sikkens Rubbol Timber Special, Sikkens Rubbol Facade Flow.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сфера застосування	Внутрішні та зовнішні роботи
Зв'язувальна речовина	Акрил/алкід
Готовий колір	Білий
Колерування	Колерувальна система Asomix, базові тони BW і BC
Щільність	BW та білий: 1,1–1,2 кг/л BC: 0,9–1,1 кг/л
В'язкість	DIN 4 45–55 с за 23 °C
Вміст сухої речовини (нерозведена)	BW і біла 34–36 % BC: 24–27 %
Ступінь глянце (Gardner, 60°)	Напівматова 15–25 GU Остаточний ступінь глянце залежить від поглинальної здатності поверхні, товщини шару, технології нанесення та інших умов
Час висихання (23 °C / 50 % RH)	30 хв.: суха від пилу Можна перефарбовувати: 2 год. Суха для штабелювання: 24 год. Час висихання: відносний, залежить від властивостей деревини та умов висихання Витрати (один шар — нерозведеною) Стругана деревина: 80–120 г/м <sup>2</sup> Пиляна деревина: 100–140 г/м <sup>2</sup>
Розчинник	Вода
Робочі інструменти	Пензель, фарбувальний пристрій зі щетиною
Очищення робочих інструментів	Вода
Термін зберігання у невідкритій заводській тарі	18 л — 24 місяці; 950 л — 6 місяців
Зберігання продукту (зберігання на складі й транспортування)	У невідкритій заводській тарі за температури від +5 до +35 °C
Пакування	18 л (BW), 18,6 л (BC), 950 л (біла)

Гранично допустимий вміст ЛОС у ЄС щодо даного продукту (підгрупа A/d): 130 г/л (2010). Продукт містить макс. ЛОС: 60 г/л.  
Під час використання дотримуватися вимог безпеки, наведених у паспорті безпеки продукту!

## ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «Акзо Нобель Холдінг Україна», Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, корп. Б, оф. 700, тел.: (044) 581 8592

Mitmed tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustes ning võivad varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Tootja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.