

Pinotex

SOLAR TERRACE & WOOD OIL

Масло для террас, мебели и фасадов

- Обладает прекрасной атмосферостойкостью
- Содержит УФ-фильтр
- Эффективно впитывается и уменьшает растрескивание древесины
- Предупреждает распространение плесени на поверхности.
- Обладает очень незначительным запахом

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Обладающее прекрасной атмосферостойкостью деревозащитное масло на водной основе. Масло глубоко впитывается в древесину и препятствует впитыванию влаги и растрескиванию древесины. Добавленный в продукт воск повышает водо- и грязеотталкивающие свойства промасленной поверхности. Благодаря содержащимся в масле активным веществам, препятствующим распространению плесени, а также УФ-фильтру, сдерживающему воздействие УФ-излучения, продлевается период между ухаживающими промасливаниями.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт предназначен для отделки новых и ранее обработанных деревозащитной грунтовкой или деревозащитным маслом террас, лестниц, садовой мебели, ограждений, фасадов, в т.ч. бревенчатых поверхностей и других наружных поверхностей из древесины хвойных пород (сосна, ель, кедр, лиственница) и твердых сортов древесины, а также поверхностей с глубокой пропиткой.

БАЗОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Свойства продукта лучше всего проявляются при промасливании именно струганых поверхностей, однако он подходит также и для обработки (тонко)пиленых поверхностей. Не подходит для обработки зараженной грибковыми заболеваниями или населенной древесными вредителями древесины.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, качественной и свободной от грибковых поражений (гниль, плесень, синева). На всех этапах обработки древесина должна быть сухой, содержание влаги ниже 18%.
- Для достижения лучшей впитываемости масла изобилующую смолой древесину (лиственница, кедр и пр.) следует предварительно вымыть средством Pinotex Terrace & Wood Cleaner.
- В зависимости от вида загрязнения (пыль, сажа, плесень, органика) выбрать подходящий метод очистки поверхности (см. рекомендации по предварительной обработке поверхностей, требующих специальной подготовки). Избегать применения методов очистки, которые могут повредить древесину (напр., пескоструйный аппарат, мытье под давлением).
- Для обеспечения лучшего впитывания удалить с поверхности старый облупившийся слой деревозащитного средства, а также слегка поврежденный или посеревший слой древесины, используя щетку с жесткой щетиной и моющее средство Pinotex Terrace & Wood Cleaner.
- Имеющуюся на поверхности старую краску (напр., масляную, алкидную или латексную) полностью удалить механическим (скребок, жесткая щетка, шкурка), термическим (воздуходувка, инфракрасное излучение) или химическим способом (средство для удаления краски). Это обеспечивает достижение равномерного цветового оттенка при дальнейшей обработке поверхности деревозащитным средством.
- При закреплении деревянного настила рекомендуем отдавать предпочтение оцинкованным гвоздям и крепежным скрепам. При использовании предварительно не обработанных металлических деталей перед финишным промасливанием деревянной поверхности их следует отдельно обработать средством для антикоррозийной защиты.



ГРУНТОВАНИЕ

- Новые непоританные деревянные поверхности перед промасливанием следует непременно загрунтовать!
- Перед грунтованием убедиться, что деревянная поверхность полностью высохла.
- Для обеспечения максимального защитного эффекта новые или очищенные от старой краски деревянные поверхности загрунтовать в 1–2 слоя бесцветной биоцидной деревозащитной грунтовкой Pinotex Base. Финишное окрашивание выполнять не ранее, чем через 24 часа после грунтования поверхности. На горизонтальных поверхностях и при повышенном расходе грунтовки полное высыхание поверхности может продолжаться более 24 часов.
- Особенно тщательно следует обработать торцы поперечных разрезов, пропитывая их до насыщения.
- Грунтование деревянной поверхности следует выполнять на самом раннем этапе. Если промасливание было проведено с опозданием или древесина подвергалась длительному воздействию атмосферных явлений, то ухудшается адгезия масла с древесиной.

ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА

- Перед промасливанием следует убедиться, что загрунтованная поверхность достаточно высохла.
- Отделку поверхности выполнять деревозащитным маслом Pinotex Solar Terrace & Wood Oil в несколько слоев до насыщения древесины.
- ВНИМАНИЕ! Изделие при нанесении на поверхность имеет молочно-белый цвет, достигая правильного оттенка позднее, по истечении не менее двух часов.
- Излишки не впитавшегося в древесину масла непременно удалить тряпкой не позднее, чем в течение 15–20 минут после нанесения на поверхность, чтобы не образовалась пленка. В процессе промасливания следует время от времени очищать кисть сухой тряпкой.
- Можно использовать бесцветный продукт, однако добавление пигмента продлевает срок жизни промасленной поверхности и придает ей защитную способность против УФ-излучения.
- Поверхности, подвергающиеся большой нагрузке вследствие износа под воздействием солнца, дождя и снега, могут потребовать более частого ухаживающего промасливания, чем обычно. Необходимость ухаживающего промасливания можно легко проверить, опрыскав поверхность водой. Если капля воды растекается по поверхности, впитывается и смачивает древесину, то поверхности требуется ухаживающее промасливание.
- При ухаживающем промасливании на очищенную поверхность нанести (см. раздел «Подготовка поверхности») один слой (до насыщения) продукта Pinotex Solar Terrace & Wood Oil.
- Pinotex Solar Terrace & Wood Oil подходит для ухаживающего промасливания поверхностей, ранее обработанных деревозащитным маслом как на водной основе, так и на основе растворителя. Если поверхность ранее была обработана другим маслом, рекомендуется проверить, соответствует ли ей Pinotex Solar Terrace & Wood Oil в плане адгезии и впитывающей способности. Не подходит для повторного промасливания поверхности, недавно обработанной другим маслом.
- При ухаживающем промасливании можно использовать также и бесцветное масло, если обрабатываемая поверхность равномерного тона и оттенков подходит. Каждый слой колерованного масла делает цвет поверхности более темным.
- Не используйте продукт, если в течение последующих после промасливания 6-ти часов ожидаются осадки или роса.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Сфера применения: | наружные работы |
| Связующее вещество: | алкидная эмульсия/акрил |
| Плотность: | 1,01 ± 0,02 кг/л |
| Содержание сухого вещества: | 19 ± 2% |
| Цветовая карта: | Pinotex Colour Collection |
| Время высыхания (23°C / 50% RH): | можно перекрашивать через 12 ч |
| Укрывистость (один слой): | струганая древесина 8–10 м ² /л (100–125 г/м ²) в зависимости от пористости древесины |
| Разбавитель: | вода |
| Рабочий инструмент: | кисть |
| Очистка рабочих инструментов: | вода |
| Время хранения в закрытой заводской таре: | 3 года |
| Хранение продукта: | в закрытой таре при темп. +5...35 °С |
| Упаковка: | 2,33 л / 9,3 л |

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКРАШИВАНИЮ И УХОДУ

- Перед использованием и в процессе работы деревозащитное средство следует тщательно перемешивать. Продукт готов к использованию и не требует разбавления.
- Для лучшей защиты деревянной поверхности в качестве рабочего инструмента рекомендуем использовать кисть.
- Поскольку окончательный цвет обработанной деревозащитным маслом поверхности отличается в зависимости от породы древесины, перед промасливанием больших площадей рекомендуется попробовать на небольшом участке поверхности, подходит ли выбранный оттенок.
- Требуемая температура воздуха и поверхности при нанесении деревозащитного средства на поверхность и высыхании: +8...+25 °С (рекомендуемая темп. +18±2 °С), относительная влажность воздуха < 80 %. Избегать промасливания в ветреную погоду, а также под воздействием прямых солнечных лучей, поскольку слишком интенсивное испарение растворителя (воды) может уменьшить впитывание продукта в древесину.
- Продукт наносить на поверхность непрерывным слоем вдоль волокон древесины. Особое внимание обратить на поверхности, часто подвергающиеся воздействию воды и/или солнечного излучения.
- Для обеспечения равномерного цветового оттенка при промасливании больших площадей рекомендуется смешивать требуемый объем продукта в одной емкости.
- Тщательная обработка торцов деревянного настила заметно повышает устойчивость деревянной поверхности к воздействию влаги.
- Перед установкой деревянного настила и пр. деталей рекомендуется покрыть их, по меньшей мере, одним слоем продукта также и с обратной стороны.
- Рабочие инструменты необходимо очистить сразу же после завершения работы, высохший продукт можно удалить только механическим способом.
- Избегать прямого соприкосновения поверхностей, покрытых изделием Pinotex Solar Terrace & Wood Oil, с поверхностями, дающими кислотную или щелочную реакцию (напр., с не высохшей до конца штукатуркой), в результате чего может пострадать связующее вещество пигмента.
- Для очистки загрязненной в процессе эксплуатации поверхности использовать чистую воду или нейтральные чистящие средства. В качестве рабочего инструмента применять мягкую щетку или губку. После очистки ополоснуть поверхность чистой водой.

Производитель Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Швеция.

Многие приведенные в описании продукта данные получены в лабораторных условиях и могут варьироваться в зависимости от метода нанесения изделия на поверхность, погодных условий и т.д. Производитель не несет ответственности за ущерб, обусловленный игнорированием правил пользования продуктом или применением продукта не по назначению. За дополнительной информацией просим обращаться к представителю продукта. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в приведенные данные без предварительного уведомления.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ, ТРЕБУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

- Загрязненную поверхность рекомендуется очистить сухой щеткой. Прочно связанную пыль, жир и копоть удалить щелочным чистящим средством Sadolin Cleaner, затем поверхность тщательно ополоснуть чистой водой и дать высохнуть перед промасливанием.
- Плесень и поверхностную органику удалить механически, используя влажную щетку, губку или скребок. Затем вымыть поверхность чистящим средством Sadolin Bio-Cleaner, тщательно ополоснуть чистой водой и дать высохнуть перед промасливанием.
- Скрытые деревянные конструкции пропитать до насыщения биоцидным пропиточным средством Pinotex Imprа.
- В местах выхода сучков удалить смолу (механически или тряпкой, пропитанной уайт-спиритом).
- Металлические детали. При закреплении настила рекомендуем отдавать предпочтение оцинкованным гвоздям и крепежным скрепам. Ранее не обработанные металлические детали очистить от ржавчины стальной щеткой или шлифовальной шкуркой, затем загрунтовать краской Professional Traditional Metal Primer или Hammerite No.1 Rustbeater.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

Хранить в недоступном для детей месте. Если необходима консультация врача, возьмите с собой упаковку или этикетку продукта. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. В случае плохого самочувствия обратиться в токсикологический центр или к врачу. При обращении соблюдать требования безопасности! Перед применением ознакомиться с правилами пользования продуктом.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

По окончании работы плотно закрыть ёмкость с маслом. Перед очисткой рабочего инструмента удалить излишки масла. Не сливать продукт в канализацию или в водоемы. Содержимое и упаковку удалить в соответствии со всеми местными, региональными, государственными и международными правовыми актами.