

CELCO WOOD STAIN

Колерувальна морилка для дерева

- Підкреслює красиву та неповторну фактуру деревини.
- Морилка на водній основі з незначним запахом.
- Колерується в широкій гамі кольорів.



Властивості продукту

Морилка на водній основі для декоративного оброблення деревини при внутрішніх роботах. Прозора морилка виділяє фактуру поверхні, підкреслює природну і неповторну красу деревини. Продукт має незначний запах і швидко сохне, покрита морилкою деревина може дихати. Продукт містить алкідну смолу, яка проникає в пори деревини, забезпечуючи хорошу адгезію морилки з чистою деревиною.

Сфера використання

Придатна для використання при обробці дерев'яних стін, стель, меблів, дверей, плінок та інших поверхонь у сухих внутрішніх приміщеннях. Поверхні, які потребують зносостійкості й легше піддаються забрудненню, після обробки морилкою рекомендується додатково покрити лаком.

Базова поверхня

Піляні та стругані дерев'яні поверхні при внутрішніх роботах.

Підготовка поверхні

Раніше не оброблена поверхня. Базова поверхня повинна бути сухою (вологість деревини 10–18 %) і очищеною від пилу, забруднень, жиру та іншого, що могло б стати на заваді всмоктуванню морилки в деревину. Необхідно переконатися, що деревина не уражена грибковими захворюваннями (гнилизна, пліснява, синява).

Раніше оброблена морилкою, фарбована або лакована поверхня. Стару фарбу або лак видалити з поверхні механічним (скребок, жорстка щітка), термічним (повітродувка, інфрачервоне випромінювання) або хімічним способом (засіб для видалення фарби). Уникати методів очищення, здатних пошкодити деревину. Потім ошкурити деревину до того ступеня, який забезпечує всмоктування морилки в поверхню. Після шліфування видалити з поверхні шліфувальний пил. Перед нанесенням морилки переконайтеся, що деревина суха (вологість 10–18 %) і не уражена грибковими захворюваннями.

Обробка морилкою

Підготовка. Морилка готова до використання й не потребує розведення. Перед використанням і в процесі роботи продукт ретельно перемішувати, щоб пігмент не осідав на дні банки.

Хід роботи. Морилку пензлем нанести на поверхню вздовж дощок в один або більше шарів, даючи їй висохнути між нанесенням шарів відповідно до вимог. Кожен наступний шар робить відтінок кольору більш темним і менш прозорим. Фінішний тон покритої морилкою поверхні на додаток до вибраного відтінку кольору залежить також від виду деревини та способу обробки поверхні (піляна, стругана). Поверхні, які потребують зносостійкості (наприклад, підлога) і легше піддаються забрудненню (наприклад, стіни, двері, перила), після обробки морилкою рекомендується додатково покрити 1–2 шарами лаку (Celco Aqua, Celco Parquet, Celco Terra).

Чищення поверхні

Для чищення забрудненої поверхні використовувати чисту воду і вологу м'яку губку або ганчірку, за необхідності також і нейтральні засоби для чищення. Не застосовувати засоби для чищення, що містять органічні розчинники.



Технічні характеристики

| | |
|--------------------------------|---|
| Сфера використання | внутрішні роботи. |
| Зв'язувальна речовина | алкідна емульсія. |
| Густина | ~1,0 кг/л. |
| Витрати (один шар) | пиляна деревина 5–8 м ² /л, стругана деревина 13–17 м ² /л. |
| Час висихання (23 °С, RH 50 %) | сухий від пилу через 2 години, другий шар можна наносити через 12 годин. |
| Колерування | колірна карта Celco. |
| Робочий інструмент | пензлик. |
| Очищення робочих інструментів | водою. |
| Зберігання | зберігати в закритій тарі в сухому і прохолодному місці (вище +5 °С). |
| Упаковка | 1 л / 2,5 л. |

Поради й рекомендації

Необхідна температура повітря й поверхні під час нанесення морилки: +10...+25 °С (рекомендована температура +18±2 °С), відносна вологість повітря: 40...80 % (рекомендована 65 %). Більш висока або більш низька, ніж допустима температура або протяг під час роботи або висихання можуть зумовити неякісний кінцевий результат.

Морилку пензлем наносити на поверхню безперервним шаром, вздовж волокон деревини. Уникати нерівномірного утворення накладень на поверхні, що пізніше, під час використання прозорого продукту, може бути помітним.

Для досягнення більш рівного кінцевого результату чисту стругану поверхню перед початком роботи можна злегка зволожити водою, а потім дерев'яні волокна, які стирчать, відшліфувати шліфувальною шкуркою до гладкості. Видалити з поверхні шліфувальний пил і дати їй висохнути перед нанесенням морилки.

Після особливо інтенсивного перемішування продукту (наприклад, при колеруванні) реологічні властивості продукту можуть тимчасово змінитися, тому після колерування рекомендується дати продукту постояти до 4 годин, поки не відновиться початкова в'язкість продукту.

При закріпленні дерев'яної обшивки рекомендуємо надавати перевагу оцинкованим цвяхам і кріпильним з'єднанням. При використанні попередньо не оброблених металевих деталей перед фінішним фарбуванням дерев'яної поверхні їх слід окремо обробити засобом для антикорозійного захисту.

Уникати прямого контакту покритої морилкою поверхні з поверхнями, що дають кислотну або лужну реакцію (наприклад, відштукатурена поверхня, що не до кінця висохла), які можуть порушити властивості продукту.

Безпека праці

Зберігати продукт у недоступному для дітей місці. Уникати потрапляння продукту в очі та на шкіру. Працювати в добре вентильованому приміщенні й використовувати засоби індивідуального захисту. У випадку поганого самопочуття звернутися в токсикологічний центр або до лікаря.

Вміст ЛОС (VOC)

Гранично допустимий вміст ЛОС у ЕС (підгрупа A/e) — 130 г/л.
Продукт містить ЛОС ≤ 15 г/л.

Охорона навколишнього середовища і поводження з відходами

Після закінчення роботи ємність щільно закрити. Перед очищенням робочого інструмента видалити з нього надлишки продукту. Робочі інструменти необхідно очистити відразу ж після завершення роботи, висохлий продукт можна видалити тільки механічним способом. Не виливати продукт у каналізацію або водойми. Рідкі залишки доставляти в місце збору шкідливих речовин, і лише повністю порожні ємності направляти на підприємство з поводження з відходами.

Виробник

АО Akzo Nobel Baltics, Естонія.

Представник

ТОВ «Акзо Нобель Холдінг Україна», Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, корп. Б, оф. 700, тел.: (+38 044) 581-85-92, info.kyiv@akzonobel.com

Наведені в описі виробу дані отримано в лабораторних умовах, тому вони можуть варіюватися залежно від методу нанесення виробу на поверхню, погодних умов тощо. Подану інформацію можна використовувати як інструкцію для вибору виробів та методів роботи. Представник не несе відповідальності за збитки, спричинені ігноруванням правил використання продукту або застосуванням продукту не за призначенням. За додатковою інформацією просимо звертатися до представника продукту. Представник виробу залишає за собою право вносити зміни в наведені дані без попереднього повідомлення.