



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип Материала	Водоразбавляемый Прозрачный Грунт (силер)
Область Применения	Мебель / Столярные Изделия Внутреннего Применения
Замечания	Лак Сандосил может использоваться в качестве грунта в водоразбавляемой системе. Комбинация с органоразбавляемыми финишными лаками должна пройти первоначальное тестирование. Материал хорошо шлифуется, дает хорошее наполнение и прозрачность на большинстве типов древесины.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Связующее	Акриловый
Содержание Сухих Веществ	Около 33 % весовых
Вязкость При Поставке	Около 800-1000 мПа*с по Брукфильду RV # 3/5 при 23 °C
Плотность	Около 1,04 кг/л
Разбавитель	Вода
Срок Хранения	6 месяцев в оригинальной, не вскрытой упаковке, при хранении в условиях приведенных ниже. После истечения срока годности свяжитесь с нашей технической службой для уточнения возможности использования.
Условия Хранения	От 15 до 25 °C в чистом, сухом помещении. Защищать от замерзания.

НАНЕСЕНИЕ

Способы	Распыление
Вязкость при Нанесении	Готов к использованию при поставочной вязкости
Наносимое Количество	Около 1x120 г/м ² мокрой пленки
Очистка	Макзоклин 8500-070001. Промыть водой после очистки с использованием Макзоклин.
Утилизация	Утилизация в соответствии с местным законодательством.
Комментарии	Загуститель: Проконсультируйтесь с нашим техническим персоналом. Колеровка: Тинтерами для колеровки водоразбавляемых красителей или пигментными пастами для водоразбавляемых материалов.

УСЛОВИЯ СУШКИ



Сушка при Повышенной Температуре	Температура	20	40
	(°C)		
	Время до (мин)		
	Сухой на ощупь	30	10
	Шлифуемый	45	15
	Штабелируемы й	90	30

Параметры сушки действительны для 100 г/м² мокрой пленки. Вышеуказанное время сушки действительно при условии циркуляции и относительной влажности воздуха специально подходящих для постепенного выпаривания воды и не препятствующих отверждению. Должен быть отвержден при мин. 20°C.

**Дополнительная
Информация по Сушке** Пред штабелированием необходимо охладить окрашенные детали до температуры, не превышающей 30°C в упаковке. Убедитесь в наличии хорошей вентиляции при сушке водных материалов. Пожалуйста свяжитесь со службой технической поддержки для уточнения параметров сушки на вашей линии.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

**Информация по
Безопасности Труда и
Охране Окружающей
Среды** Для более детальной информации пожалуйста обращайтесь к Паспорту Безопасности (SDS).

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

**Ограничение
Ответственности** Только для промышленного использования. Техническая информация и советы по использованию, приведенные в этом документе, основаны на исследованиях и опыте компании Акзо Нобель и являются достоверными, но в то же время не являются гарантиями. В связи с тем, что компания Акзо Нобель не имеет возможности контролировать в полном объеме условия транспортировки, хранения и применения материала, покупатель должен сам определять соответствие материала планируемым задачам. Настоящее техническое описание отменяет действие более ранних его версий. Исключение составляют специально оговоренные и зафиксированные в письменном виде оговорки, которые покупатель согласовывает с компанией Акзо Нобель на основании правил компании Акзо Нобель.