

3000-007001

Тип матеріалу	Умови зберігання																
Водорозчинний прозорий ґрунт (силер)	Від 15 до 25 °С у чистому, сухому приміщенні. Захищати від замерзання.																
Галузь застосування	Способи нанесення																
Меблі / Столярні вироби внутрішнього використання	Традиційне розпилення / Безповітряне розпилення Електростатичне розпилення																
Фасування	В'язкість при нанесенні																
3000-007001-200 - 20 L 3000-007001-201 - 20 L 3000-007001-820 - 1000 L	Готовий до використання при постачанні в'язкості																
Зауваження	Кількість, що наноситься																
Лак Сандосил може використовуватися як ґрунт у водорозбавлюваній системі. Комбінація з органорозчинними фінішними лаками має пройти початкове тестування. Матеріал добре шліфується, дає гарне наповнення та прозорість на більшості типів деревини.	Близько 1x120 г/м ² мокрої плівки																
Сполучна	Очищення																
Акриловий	Makzoclean 8500-070001. Промити водою після очищення за допомогою Makzoclean.																
Вміст сухих речовин	Утилізація																
Близько 33% вагових	Утилізація відповідно до місцевого законодавства.																
В'язкість при постачанні	Коментарі																
Близько 800-1000 мПа * з Брукфільдом RV # 3/5 при 23°C	Згущувач: Проконсультуйтеся з нашим технічним персоналом. Колірування: Тинтерами для кольорування водорозбавних барвників або пігментними пастами для водорозбавлюваних матеріалів.																
Щільність	Висихання при підвищеній температурі																
Близько 1,02 кг/л	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Температура (°C)</th> <th>20</th> <th>40</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Час до (хв)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Сухий на дотик</td> <td>30</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Шліфований</td> <td>45</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Штабльований</td> <td>90</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>		Температура (°C)	20	40	Час до (хв)			Сухий на дотик	30	10	Шліфований	45	15	Штабльований	90	30
Температура (°C)	20	40															
Час до (хв)																	
Сухий на дотик	30	10															
Шліфований	45	15															
Штабльований	90	30															
pH значення	Додаткова інформація по суцці																
близько. 7,7 - 8,2	Перед штабелювання необхідно охолодити пофарбовані деталі до температури, що не перевищує 30 ° С в упаковці. Переконайтеся в наявності хорошої вентиляції при сушінні водних матеріалів. Будь ласка, зв'яжіться зі службою технічної підтримки для уточнення параметрів сушіння на вашій лінії.																
Розведення																	
Вода																	
Термін зберігання																	
24 місяці в оригінальній, не розкритій упаковці при зберіганні в умовах наведених нижче. Після закінчення терміну придатності, зв'яжіться з нашою технічною службою для уточнення можливості використання.																	

Продукція компанії AkzoNobel Wood Coatings призначена виключно для професійних та промислових переробників, які володіють базовими знаннями щодо поводження з хімічними речовинами для облагородження поверхні та їх застосування. Наведені в пам'ятках вказівки з переробки для досягнення розрахункової якості вважаються необов'язковими до дотримання рекомендацій та не надають жодних гарантій. Ці рекомендації ґрунтуються на нашому досвіді та серіях випробувань; вони покликані полегшити роботу наших клієнтів та стимулювати її. Клієнт самостійно несе відповідальність за будь-яке можливе відхилення від ідеальних умов роботи, що може вплинути на кінцевий результат застосування виробу. Це, проте, не звільняє клієнта від відповідальності за перевірку виробу та його застосування на поверхні, що підлягає обробці, бажано шляхом пробної обробки. У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо поводження з приданим виробом або обробки з його допомогою наші консультанти за матеріалами, а також фахівці із застосування та лабораторних досліджень сумлінно проконсультують вас.

Природно, компанія AkzoNobel гарантує бездоганну якість продукції відповідно до діючих технічних вимог до продукції, проте відповідальність за застосування поставленої продукції лежить виключно на клієнті. Якщо нами явно (письмово) не гарантовано певних характеристик або якості продукції відповідно до визначеної в договорі мети застосування , то інформація , передана клієнтові в ході будь-яких сумлінних консультацій або навчання з технічних питань , пов'язаних із застосуванням , не є обов'язковою до дотримання та не дає жодних гарантій. Компанія AkzoNobel несе відповідальність за застосування клієнтами її продукції в обсязі дії Загальних умов продажу та постачання, на що цим вказується клієнту. Відповідну технічну пам'ятку можна завантажити на веб-сторінках. Після появи нового видання попередні технічні пам'ятки стають недійсними. Станом на: 2024-01-31/6

Інформація з безпеки праці та охорони навколишнього середовища

Для більш детальної інформації, будь ласка, звертайтеся до Паспорта Безпеки (SDS).

Продукція компанії AkzoNobel Wood Coatings призначена виключно для професійних та промислових переробників, які володіють базовими знаннями щодо поводження з хімічними речовинами для облагородження поверхні та їх застосування. Наведені в пам'ятках вказівки з переробки для досягнення розрахункової якості вважаються необов'язковими до дотримання рекомендацій та не надають жодних гарантій. Ці рекомендації ґрунтуються на нашому досвіді та серіях випробувань; вони покликані полегшити роботу наших клієнтів та стимулювати її. Клієнт самостійно несе відповідальність за будь-яке можливе відхилення від ідеальних умов роботи, що може вплинути на кінцевий результат застосування виробу. Це, проте, не звільняє клієнта від відповідальності за перевірку виробу та його застосування на поверхні, що підлягає обробці, бажано шляхом пробної обробки. У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо поводження з придбаним виробом або обробки з його допомогою наші консультанти за матеріалами, а також фахівці із застосування та лабораторних досліджень сумлінно проконсультують вас. Природно, компанія AkzoNobel гарантує бездоганну якість продукції відповідно до діючих технічних вимог до продукції, проте відповідальність за застосування поставленої продукції лежить виключно на клієнті. Якщо нами явно (письмово) не гарантовано певних характеристик або якості продукції відповідно до визначеної в договорі мети застосування , то інформація , передана клієнтові в ході будь-яких сумлінних консультацій або навчання з технічних питань , пов'язаних із застосуванням , не є обов'язковою до дотримання та не дає жодних гарантій. Компанія AkzoNobel несе відповідальність за застосування клієнтами її продукції в обсязі дії Загальних умов продажу та постачання, на що цим вказується клієнту. Відповідну технічну пам'ятку можна завантажити на веб-сторінках. Після появи нового видання попередні технічні пам'ятки стають недійсними. Станом на: 2024-01-31/6