



Описание продукта
Двухкомпонентная растворимая в растворителе полиуретановая грунтовка на алкидной основе.

Область применения
Практически для всех видов деревянной мебели, эксплуатируемой в помещениях. Для нанесения на поверхности с открытыми или закрытыми порами. Оптимизирован для вертикального нанесения.

Характеристики продукта	
S-S122V	20 л
Вязкость при поставке DIN 4 мм (сек.)	90 ± 10
Удельный вес в кг/л при 20 ° C	1,00 ± 1%
Твердые вещества в % базового лака	49 ± 1
Твердые вещества в %, включая стандартный отвердитель	43 ± 1
После последующего испарения объем твердого тела уменьшается.	
Хранение: в оригинальной таре, закрытой	минимум 2 года
Дальнейшая информация см. Сертификат безопасности согласно 91/155/ЕЭС	

Предварительная обработка Поверхности		
	Необработанные деревянные поверхности	P120, P150, P180
	Бейцевание деревянных поверхностей	перед бейцеванием отшлифовать
	Древесина экзотических пород/древесина с высоким содержанием компонентов. Древесина или МДФ для влажных помещений.	Грунтование Solido S-IS130

Применение	
	Тщательно перемешать!
	Смешать и нанести продукт как описано в разделе «Отвердитель – Разбавитель – Добавки».

Отвердитель – Разбавитель – Добавки		
	Стандартный отвердитель	50% HPU 6204 (315.90)
	Альтернативные отвердители	50% HPU 6202 (310.84) Более продолжительный срок жизнеспособности, более низкие показатели расхода
	Разбавитель	TPU 9302-M (910.17) обычное высыхание TPU 9304-S (910.73) медленное высыхание
	Время жизни рабочей смеси 20 ° C, отн. влажности воздуха 65% при добавлении 30% TPU 9302-M	до 2 часов

Нанесение		
Давление распыления (бар)	1,5-2,0	110-130
Размер сопла (мм)	1,6-2,0	0,23-0,28
Добавление разбавителя (%)	10 - 20	10 - 20
Рабочая вязкость по DIN 4 мм (сек.)	18 - 20	18 - 20
Расход наносимого продукта на один слой (г/м ²)	100 - 150	100 - 150
Расход (м ² /л)	5 - 7	5 - 7

Время высыхания	
сухой от пыли	от 20 минут
устойчивый к прикосновению	от 40 минут
Пригодный к шлифовке	от 3 часов

Форсированная сушка	
Время высыхания при температуре помещения	10 минут
Сушка горячим воздухом при температуре 40° C	20 минут
Сушка горячим воздухом при температуре 60° C	20 минут
Охлаждение при комнатной температуре	10 минут

Дополнительная обработка
Дополнительная обработка поверхности тем же продуктом после шлифовки шлифовальной шкуркой, размер зерна P280-320, всегда возможна. Рекомендуемое нанесение продукта – не более 3-х слоев. В качестве финишного слоя мы рекомендуем использовать продукт из той же серии с требуемой степенью блеска.

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятках указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательно путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас. Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоятельно указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на:2017-09-09

Особые указания
Не применять и не сушить лаки на полиуретановой основе при температуре ниже 15 °С.
Нанесение ПУ лаков в течение рабочего дня без промежуточного шлифования возможно. По истечению этого времени нанесение последующих слоев без предварительного шлифования не даст необходимой адгезии между слоями.
ПУ отвердители чувствительны к влаге. Хранить только в плотно закрытых емкостях.
При работе с ПУ отвердителями необходимо придерживаться мер безопасности, указанных на этикетке.
Хранить ПУ отвердители в закрытых заводских емкостях в прохладном и сухом месте не более 1 года.
Продукт не является светостойким. В связи с этим пленка, образующаяся на поверхности лакокрасочного покрытия, с течением времени проявляет тенденцию к пожелтению. Степень пожелтения зависит от толщины слоя, а также от интенсивности УФ-облучения вследствие воздействия солнечного света. При необходимости создания абсолютно светостойкого лакокрасочного покрытия используйте наши продукты серии Quantum.

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятках указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательной путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас. Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на:2017-09-09