

Информация о продукте

Добавка для усиления склеивания 4422

Добавка для усиления склеивания 4422 предназначена для улучшения качества склеивания Карбамидо-Формальдегидных клеев с различными материалами, трудносклеиваемыми породами древесины, а также МДФ и ХДФ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 4422

Консистенция:	Жидкость
Цвет:	Белый
Вязкость:	2 000- 10 000 мПас (Brookfield RVT, sp.4,2 rpm, 25°C)
Плотность :	1070 кг/м ³
pH среды:	3,5 – 5,5 (при 25°C)

ДРУГИЕ ДАННЫЕ:

Хранение:	Температура хранения должна быть в пределах +10°C + 25°C. Средство не должно подвергаться воздействию температуры ниже 0°C.
Применение:	Для производства мебели и напольных покрытий
Прессование	Горячее прессование, прессование с помощью ТВЧ
Срок гарантийного использования:	12 месяцев при 20 °C.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Добавка 4422 используется путем добавления в клеевую смесь, клей или отвердитель в пропорциях:

В клеевую смесь: 100:5-15 в.ч.

В клей: 100:10-15 в.ч.

В отвердитель: 100:10-20 в.ч.

Добавка вливается мелкой струей и тщательно перемешивается до однородной массы.

В последующем используется по назначению.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Исчерпывающая информация по безопасности применения приведена в Паспорте по безопасности материалов. Перед использованием любого нового материала следует внимательно изучить указанную информацию.

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА С ЦЕЛЬЮ, ОТЛИЧНОЙ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ.

Основу приведенной информации составляют данные лабораторных испытаний и опыт продолжительной практической работы. Информация приведена для ознакомления с продуктом и помощи пользователю при выборе наиболее подходящего способа работы. Ввиду неподконтрольности нам производственных условий на предприятии пользователя, мы не можем нести ответственность за результаты применения клея, на которых могут сказаться местные условия. В каждом конкретном случае рекомендуется проводить испытания и обеспечивать непрерывный контроль.

Version: 01 (2015-03-20)
Reason for change: New Product

Contact Information

Stockholm, Sweden +46 8 743 40 00
High Point, USA +1 336 841 5111
Singapore +65 6762 2088
Medellin, Colombia +57 4 3618888
www.cascoadhesives.com