

<b>Тип матеріалу</b>	<b>Умови зберігання</b>	
Водорозчинне масло	Від 15 до 25 °C у чистому, сухому приміщенні. Захищати від замерзання. Не впливати на температуру нижче 5°C.	
<b>Галузь застосування</b>	<b>Способи</b>	
Столярні вироби зовнішнього застосування	Облив / Занурення / Пензль / Апарат для фарбування	
<b>Додаткова інформація</b>	<b>Умови нанесення</b>	
Технічне обслуговування: будь-які пошкодження, що виникли під час транспортування або встановлення, повинні бути відремонтовані негайно, щоб уникнути пошкодження виробу вологою. Зазвичай, якщо виявлено пошкодження покриття, пошкоджена поверхня піддається повторній обробці.	Температура підкладки, повітря та матеріалу 20-25 °C при відносній вологості близько 55 %.	
<b>Фасування</b>	<b>В'язкість при поставці</b>	
5050-002001-200 - 20 l 5050-002001-650 - 120 l 5050-002001-820 - 1000 l	10-12 сек DIN cup 4 при 23 °C	
<b>Зауваження</b>	<b>Очищення</b>	
Внаслідок високої проникаючої здатності добре запобігає вбиранню води в деревину. Це означає, що ризик розтріскування та гниття мінімальний.	Вода	
<b>Сполучна</b>	<b>Утилізація</b>	
Алкід	Утилізація відповідно до місцевого законодавства.	
<b>Зміст сухих речовин</b>	<b>Розведення</b>	
Близько 32% вагових	1 частина H-FLEX OIL: 5-9 частин води в залежності від методу нанесення та сфери застосування.	
<b>Щільність</b>	<b>Висихання</b>	
Близько 1,01 кг/л	<b>Температура (°C)</b>	
<b>Розведення</b>	<b>Час до (хв)</b>	
Вода	Готовий до перенесення	
<b>Термін зберігання</b>	<b>Інформація з безпеки праці та охорони навколишнього середовища</b>	
36 місяців в оригінальній, не розкритій упаковці при зберіганні в умовах наведених нижче. Після закінчення терміну придатності, зв'яжіться з нашою технічною службою для уточнення можливості використання.	Для більш детальної інформації, будь ласка, звертайтеся до Паспорта Безпеки (SDS).	

Продукція компанії AkzoNobel Wood Coatings призначена виключно для професійних та промислових переробників, які володіють базовими знаннями щодо поводження з хімічними та речовинами для облагородження поверхні та їх застосування. Наведені в пам'ятках вказівки з переробки для досягнення розрахункової якості вважаються необов'язковими до дотримання рекомендацій та не надають жодних гарантій. Ці рекомендації ґрунтуються на нашому досвіді та серіях випробувань; вони покликані полегшити роботу наших клієнтів та стимулювати її. Клієнт самостійно несе відповідальність за будь-яке можливе відхилення від ідеальних умов роботи, що може вплинути на кінцевий результат застосування виробу. Це, проте, не звільняє клієнта від відповідальності за перевірку виробу та його застосування на поверхні, що підлягає обробці, бажано шляхом пробної обробки. У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо поводження з придбаним виробом або обробки з його допомогою наші консультанти за матеріалами, а також фахівці із застосування та лабораторних досліджень сумлінно проконсультують вас. Природно, компанія AkzoNobel гарантує бездоганну якість продукції відповідно до діючих технічних вимог до продукції, проте відповідальність за застосування поставленої продукції лежить виключно на клієнті. Якщо нами явно (письмово) не гарантовано певних характеристик або якості продукції відповідно до визначеної в договорі мети застосування, то інформація, передана клієнту ві в ході будь-яких сумлінних консультацій або навчання з технічних питань, пов'язаних із застосуванням, не є обов'язковою до дотримання та не дає жодних гарантій. Компанія AkzoNobel несе відповідальність за застосування клієнтами її продукції в обсязі дії загальних умов продажу та постачання, на що цим вказується клієнту. Відповідну технічну пам'ятку можна завантажити на веб-сторінках. Після появи нового видання попередні технічні пам'ятки стають недійсними. Станом на: 2021-09-13/2